

CORILPro



Traitements &amp; finitions bois

# COREGAL TER

Proposé en 1L,  
5L et 15L

## Protection Hydrofuge

Pour bois autoclavés ou naturellement résistants

- ✓ Pour sols en bois (terrasses) ou bois verticaux (chalets, bardages...)
- ✓ Nourrit et valorise l'aspect naturel du bois
- ✓ Anti-taches, anti-UV, anti-grisaillement
- ✓ Limite le fendillement du bois

### DESTINATIONS ET PROPRIÉTÉS

- Produit conçu pour les bois traités par autoclave et les bois naturellement résistants, y compris bois exotiques et composites.
- S'applique sur bois verticaux ou horizontaux en extérieur.
- S'utilise sur bardages, chalets, terrasses, caillebotis, tours de piscines, portails, clôtures...
- S'applique sur bois neufs, en entretien ou en rénovation. Ne pas appliquer sur un bois recouvert de vernis, lasure ou peinture.
- Utilisation industrielle : anti-gerce et anti-fendillement des bois en grume ou en plateau.
- Lait hydrofuge permettant de réguler les échanges d'humidité et de limiter le fendillement des bois.
- Retarde la décoloration et le grisaillement dû aux rayons UV.
- D'aspect mat ou légèrement satiné, incolore ou teinté

### APPLICATION

- Le support doit être sain, propre et sec (attention à l'humidité ambiante).
- Dépoussiérer les surfaces si nécessaires. Pour les surfaces horizontales (terrasses, caillebotis...), procéder au préalable à un lavage à l'eau avec détergent et bien laisser sécher.
- Les surfaces très dégradées ou vernies doivent être décapées ou poncées, puis nettoyées de façon appropriée.
- Produit prêt à l'emploi s'utilisant sans dilution préalable.
- Bien brasser pour homogénéiser avant et en cours d'application.
- En cas de dépôt du produit, brasser lentement 1 à 2 minutes avec un outil large, afin que l'ensemble reprenne sa suspension.
- Appliquer sans interruption pour éviter les effets de « reprise ».
- Température d'application recommandée : 20°C. Ne pas appliquer par une température inférieure à 10°C et supérieure à 30°C.
- Ne pas appliquer par temps de pluie, gel ou sur bois chaud.
- Eviter d'appliquer trop tôt le matin (rosée) ou tard le soir (fraîcheur de la nuit).

### CONSEIL CORIL Pro

- Sur bois neufs, laisser plusieurs semaines le bois sans protection afin que les pores s'ouvrent et que la surface soit moins « glacée ». N'intervenir que lorsque le bois commence légèrement à s'éclaircir.
- Sur bois ancien ou poreux, renouveler l'opération par une 2<sup>ème</sup> couche après séchage, si nécessaire.
- Pour mieux protéger vos bois non traités, il est possible d'utiliser au préalable un produit de traitement insecticide/fongicide de type CORITRAIT<sup>1</sup> Tous Usages.
- L'application de COREGAL TER sur bois déjà grisailé assombrit la couleur du bois. Il peut être nécessaire de passer au préalable un dégrisant comme le CORIDégris'Pro.
- Restez « à l'écoute » de votre bois et appliquez une nouvelle couche de COREGAL TER dès que vous voyez qu'il commence à pâlir, son entretien n'en sera que plus facile.

### ENTRETIEN ET CONSERVATION

- Pour une protection optimum des surfaces verticales (bardages), renouveler l'application tous les ans ou tous les 2 ans selon nécessité.
- Pour les surfaces horizontales (terrasses), renouveler l'application idéalement 1 à 2 fois par an : à l'arrivée des beaux jours et avant l'hiver.
- Refermer hermétiquement l'emballage après chaque utilisation.
- Le produit se conserve 12 mois en emballage d'origine fermé, à température comprise entre 5°C et 25°C.
- Craint le gel.

### PRECAUTIONS D'USAGE

EUH208: Contient 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, Mélange de: 5-chloro-2-méthyl-4-isothiazolin-3-one [No. CE 247-500-7] et 2-méthyl-4-isothiazolin-3-one [No. CE 220-239-6] (3:1). Peut produire une réaction allergique. EUH210: Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

Directive 2004/42/CE (COV) : Les valeurs limites européennes de COV dans le produit (catégorie 8) prêt à l'emploi sont de 30g/L maximum en 2010.

La teneur en COV de ce produit, prêt à l'emploi, est de 0,01g/L.

#### 8 teintes proposées :

Incolore, Miel, Marron,  
Vert, Blanc, Gris Vieilli,  
Taupe, Ébène

Rendement : 10  
m<sup>2</sup>/litre en 1 couche

Applicable au  
Pinceau, Rouleau,  
Pistolet (à faible  
pression),  
pulvérisateur.

Séchage : 30 mn hors  
poussière,  
recouvrable en 3H

Nettoyage des outils  
à l'eau

CORILPro une marque WOODCARE PRO, 3 place Bellevue 69004 Lyon - Tél : 04 78 98 27 32

SARL au capital de 15 000 euros - RCS de Lyon - N° SIRET 819 026 782 000 14 - Code APE/NAF 4675Z