



CORI-SOL ACRY+ NF

**VERNIS VITRIFICATEUR POLYURETHANNE
UTILISABLE EN MONOCOMPOSANT OU EN BI-COMPOSANT**

CARACTERISTIQUES GENERALES

- **CORI-SOL ACRY+ NF** est un vernis vitrificateur à base résine acrylique pour parquets et escaliers, protège et décore le bois.
- Très bonne résistance à l'abrasion : utilisé en bi composant il répond aux exigences de la marque « NF parquets* »
- * test réalisé sur du pin sylvestre appliqué en 3 couches.
- Très bonne résistance aux produits ménagers courants.
- Permet une finition directe en deux couches, s'applique sur bois de menuiserie, résineux, feuillus, exotique.
- Sur bois exotique et sur bois taniques, il convient de faire un essai préalable afin de vérifier l'adhérence du produit et l'absence de remontée de tannin.
- Extrait-sec en poids calculé : 32%. - Point éclair > Non concerné.
- Densité à 20°C : 1.03 ± 0.03 selon IO003/PR06 (~NFT30 020).
- Viscosité NF 4 à 20°C / 25s selon IO002/PR06 (~NFT30014).
- Aspect satiné-ciré, incolore.
- Conditionnement : 1L, 2.5L et 15L. Consommation, environ 10m²/L.
- Séchage : Entre couches 3 à 4 heures. Complet 24 heures

Valeur limite UE pour ce produit: En monocomposant (cat.A/i) : 140 g/l (2007) : 140 g/l (2010).
En bi composant (cat.A/j) : 140 g/l (2007) : 140 g/l (2010). Ce produit contient au maximum 90g/l de COV.

MODE D'EMPLOI

Vérification : l'utilisateur doit contrôler si le produit est CONFORME et CONVIENT à l'utilisation envisagée.
Préparation du produit : Le vitrificateur **CORI-SOL ACRY+ NF** se présente sous forme liquide prêt à l'emploi.
Remuer avant utilisation. Pot life : 3 heures à 20°C.
Pour une utilisation en bi composant ajouter 10% de CORI-SOL DURCI+ NF.
Sur bois neuf, sec (humidité ≤10%), poncé, dépoussiéré et non gras, appliquer 2 couches au pinceau ou au pistolet.
Pour obtenir un rendu parfait, poncer légèrement au papier fin (320) entre les couches.
Une 3^e couche de vitrificateur augmente la durabilité dans le temps.
Sur bois vernis : poncer soigneusement au papier grain 180. Si le vernis est en mauvais état (écaillé...), décaper pour revenir au bois neuf. Sur bois ciré : nettoyer au décireur pour revenir à un bois neuf.

RECOMMANDATIONS

Il est recommandé d'appliquer le vitrificateur parquet à une température comprise entre 15°C et 25°C et à une humidité relative à <70%. Les surfaces très dégradées doivent être décapées ou poncées puis nettoyées de façon appropriée (se référer à la notice du décapant avant d'appliquer le vernis).
Sur bois déjà attaqué par les insectes, traiter avec un produit de traitement curatif.

Les renseignements fournis sur la présente notice sont donnés à titre indicatif. Ils sont basés sur nos connaissances et notre expérience à ce jour. Notre responsabilité ne saurait être engagée par l'utilisation de nos produits, les conditions d'application échappant à notre contrôle.

**CORODIS SARL – Z.I. LA PLAGNE – B.P. 52 – ST CYR DE FAVIERES – 42125 LE COTEAU CEDEX
Tél. 04 77 62 04 17 – Fax 04 77 62 07 91**

Entreprise agréée par le ministère de l'agriculture pour la distribution des produits antiparasitaires AGREMENT N° PARH01291
SARL AU CAPITAL DE 45 000€ - SIRET 413 278 565 00028 – NAF 4675Z – TVA : FR 40413278565