


CORIWOOD HUV Hydro

Proposé en 1L,
5L et 25L



- ✓ Conserve l'aspect naturel du bois, met en valeur le veinage
- ✓ Protection hydrofuge, anti-UV, anti-grisaillement
- ✓ Non filmogène : entretien facile.

Huile saturateur monocouche pour chalet, bardages, volets en bois ...

DESTINATIONS ET PROPRIÉTÉS

- S'utilise sur bois verticaux extérieurs : chalets, bardages, menuiseries, portails...
- S'applique sur bois neufs ou déjà huilés. Ne pas appliquer sur un bois recouvert de vernis, lasure ou peinture.
- Convient sur tous types de bois : résineux, feuillus*, exotiques*, bois bruts, rabotés, traités autoclave ou haute température.
- *ATTENTION : Sur bois feuillus neufs (chêne, châtaignier...) et sur bois exotiques, faire un essai préalable pour vérifier l'absence de remontée de tanin et l'adhérence du produit.
- Pénètre dans le bois afin de le protéger contre les reprises d'humidité et le grisaillement dû aux effets des rayonnements UV du soleil.
- Monocouche : sature le bois dès la première couche (ne « s'enterre » pas dans le bois).
- D'aspect mat, bois mouillé.

APPLICATION

- Produit prêt à l'emploi s'utilisant sans dilution préalable.
- Température d'application recommandée : 20°C. Ne pas appliquer par une température inférieure à 10°C et supérieure à 40°C.
- Ne pas appliquer par temps de pluie, gel ou sur bois chaud.
- Bien brasser pour homogénéiser avant et en cours d'application.
- Appliquer jusqu'à saturation. Appliquer sans interruption pour éviter les effets de « reprise ». Laisser pénétrer quelques minutes et essuyer le surplus à l'aide d'un chiffon.
- Sur bois ancien, pour une meilleure protection, on peut renouveler l'opération par une 2^{ème} couche après séchage.
- Attention : sur bois neuf il est nécessaire d'attendre 1 mois pour une 2^{ème} couche.
- ATTENTION : Risque d'autocombustion des chiffons et outils souillés par le produit. Ceux-ci doivent être jetés dans un récipient hermétiquement fermé.

CONSEIL CORIL Pro

- L'application de CORIWOOD HUV Hydro sur bois déjà grisailé assombrit la couleur naturelle du bois. Il peut être nécessaire de passer au préalable un dégriseur comme le CORIDégris'Pro.
- Pour mieux protéger vos bois, il est possible d'utiliser au préalable un produit de traitement insecticide/fongicide de type CORITRAIT' Tous Usages.
- Eviter d'appliquer trop tôt le matin (rosée) ou tard le soir (fraîcheur de la nuit).
- Restez « à l'écoute » de votre bois et appliquez une nouvelle couche de CORIWOOD HUV Hydro dès que vous voyez que le bois commence à blanchir, son entretien n'en sera que plus facile.

ENTRETIEN ET CONSERVATION

Pour une protection optimum, renouveler l'application d'une couche les 2 années suivantes (sur bois durs et feuillus, cette 1^{ère} rénovation peut être nécessaire après 6 à 8 mois) et espacer ensuite selon la nécessité (idéalement tous les 2 ou 3 ans).

- Refermer hermétiquement l'emballage après chaque utilisation.
- Le produit se conserve 12 mois en emballage d'origine fermé, à température comprise entre 5°C et 30°C.
- Craint le gel.

PRÉCAUTIONS D'USAGE

Contient Cobalt Borate Neodecanoate Complexe, Carbamate de 3-iodo-2-propynylbutyle, produit de réaction entre bis (1,2,2,6,6-pentaméthyl-4-pipéridyl) sébacate et méthyl 1,2,2,6,6-pentaméthyl-4-pipéridyl sébacate, dérivés hydroxyphényl benzotriazole. Peut produire une réaction allergique.

H412: Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Lire l'étiquette avant utilisation. Éviter le rejet dans l'environnement. Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation régionale/nationale.

Ce produit bénéficie du niveau d'exigence EXCELL+. Il n'est pas soumis à l'ADR.

Valeur limite UE pour ce produit (cat.4/Af) : 130g/L (2010).

Ce produit contient au maximum 25g/L de COV.

10 teintes proposées :

Incolore, Chêne Clair, Chêne Rustique, Chêne Foncé, Pin d'Orégon, Vert Autoclave, Gris Vieilli, Noyer, Effet Nature

Rendement : 10 m²/litre en 1 couche

Applicable au Pinceau, Rouleau, Pulvérisateur, Pistolet (à faible pression).

Séchage : 12H environ en atmosphère ventilée.
A cœur : 48H

Nettoyage des outils à l'eau.