

CORILPro

Traitements & finitions bois

CORIWOOD Terrasses Hydro

Proposé en 1L,
5L et 20L

- ✓ Conserve l'aspect naturel du bois, met en valeur le veinage
- ✓ Protection hydrofuge, anti-taches, anti-UV, anti-grisaillement
- ✓ Non filmogène : entretien facile



4 teintes proposées :

Incolore
Miel
Ipé
Chêne moyen

Rendement :

7 à 12 m²/litre
en 1 couche

Application :

au pinceau,
rouleau,
pulvérisateur, pistolet
(à faible pression)



Séchage :

12H environ en
atmosphère ventilée
A coeur : 48H

Nettoyage des
outils : à l'eau



COV : max. 23 g/L.

Saturateur monocouche pour terrasses en bois, caillebotis...

DESTINATIONS & PROPRIÉTÉS

- S'utilise sur bois extérieurs : terrasses, chalets, bardages, volets, portails, mobilier de jardin...
- S'applique sur bois neuf (après 2-3 mois d'exposition) ou sur bois déjà entretenu avec un saturateur. Ne pas appliquer sur un bois recouvert de vernis, lasure ou peinture.
- Convient sur tous types de bois : exotiques*, résineux, feuillus*, bois bruts, rabotés, traités autoclave ou haute température.
- *ATTENTION : Sur bois feuillus neufs (chêne, châtaignier...) et sur bois exotiques, faire un essai préalable pour vérifier l'absence de remontée de tanin et l'adhérence du produit.
- Pénètre dans le bois afin de le protéger contre les reprises d'humidité, les taches et le grisaillement dû aux effets des rayonnements UV du soleil.
- Monocouche : sature le bois dès la première couche.
- D'aspect mat, bois mouillé.

PRÉPARATION & APPLICATION

- Le support doit être sain, propre et sec.
- Dépoussiérer les surfaces si nécessaire. Pour les surfaces horizontales (terrasses, caillebotis...), procéder au préalable à un lavage à l'eau avec détergent et bien laisser sécher.
- Les surfaces très dégradées ou vernies doivent être décapées ou poncées, puis nettoyées de façon appropriée.
- Produit prêt à l'emploi s'utilisant sans dilution préalable.
- Température d'application recommandée : 20°C. Ne pas appliquer par une température inférieure à 10°C et supérieure à 35°C.
- Ne pas appliquer par temps de pluie, gel ou sur bois chaud.
- Bien brasser pour homogénéiser avant et en cours d'application.
- Appliquer jusqu'à saturation, sans interruption pour éviter les effets de « reprise ».
- Essuyer si besoin le surplus à l'aide d'un chiffon. Pour une application au pistolet ou au pulvérisateur, bien tirer à l'aide d'un pinceau.
- Sur bois ancien ou poreux, on peut appliquer une deuxième couche « frais sur frais », quand l'aspect humide du bois disparaît (15 à 20 minutes après environ). Ne pas laisser sécher entre les couches.

CONSEILS CORIL Pro

- L'application de CORIWOOD sur bois déjà grisailé assombrit la couleur naturelle du bois. Il peut être nécessaire de passer au préalable un dégriseur comme le CORIDégris'Pro.
- Pour mieux protéger vos bois, il est possible d'utiliser au préalable un produit de traitement insecticide/fongicide de type CORITRAIT'.
- Éviter d'appliquer trop tôt le matin (rosée) ou tard le soir (fraîcheur de la nuit).
- Restez « à l'écoute » de votre bois et appliquez une nouvelle couche de CORIWOOD dès que vous voyez que le bois commence à blanchir, son entretien n'en sera que plus facile.

ENTRETIEN & CONSERVATION

- Pour une protection optimum, appliquer régulièrement une couche d'entretien selon nécessité :
 - environ tous les 2-3 ans sur bois verticaux (bardages, chalets, volets...),
 - 1 à 2 fois par an sur bois horizontaux (terrasses) : à l'arrivée des beaux jours et avant l'hiver.
- Refermer hermétiquement l'emballage après chaque utilisation.
- Le produit se conserve 12 mois en emballage d'origine fermé, à température entre 5°C et 30°C.
- Craint le gel.

SÉCURITÉ & INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

ATTENTION : Risque d'autocombustion des chiffons et outils souillés par le produit. Ceux-ci doivent être jetés dans un récipient hermétiquement fermé.

Se reporter à la Fiche de Données de Sécurité (FDS) correspondante et aux textes figurant sur l'emballage. Respecter les précautions d'emploi.

Les renseignements fournis sur cette Fiche Technique sont donnés à titre indicatif et ne sauraient engager notre responsabilité.