

CORILPro



Traitements & finitions bois

CORILOR PRIM' TANIN

Proposé en 1L, 2,5L et 15L

✓ Bloque les remontées de tanin

Bloqueur de tanin

Imprégnation incolore monocouche

DESTINATIONS ET PROPRIÉTÉS

- Imprégnation incolore **monocouche** qui permet de bloquer les remontées de tanin et de neutraliser le fer, empêchant toute réaction avec les tanins, et ainsi de colorer le bois.
- A appliquer sur bois tanniques : chêne, movingui, châtaigner, merbeau, douglas, mélèze, red cedar, niangon, méranti, limba, fraké....
- **CORILOR PRIM' TANIN** peut être utilisé avant application de CORILUX ACRYBOIS NF, CORILOR GEL ACRYL, CORIWOOD HUV Hydro ou CORIWOOD Spécial Terrasses Hydro....
- Séchage hors poussière : 2 heures. Recouvrable : 2 heures après séchage. En cas d'exposition à la pluie, il est impératif de recouvrir d'une finition 24h après séchage, ou dans les 3 mois qui suivent en cas d'exposition extérieure protégée de la pluie.
- Densité à 20°C : 1.031g/cm³.
- Extrait sec en poids calculé: 23.4%
- Pouvoir couvrant : 7 à 10 m²/Litre (suivant l'essence de bois).
- Application : brosse, rouleau, pistolet. Pour une application industrielle, nous consulter.
- Conditionnement : 1L, 2,5L et 15L.
- valeur limite UE pour ce produit (cat.A/g) : 30g/L (2010). Ce produit contient au maximum 30g/L de COV.

APPLICATION

- Le support doit être propre, sec, poncé et dépolvé, dégraissés si nécessaire (Iroko, Movingui notamment) et dépolvés.
- Les bois anciens devront être rendus absorbants et être exempts de trace de peinture, vernis, cire, silicone, etc...
- Ne pas appliquer sur bois gelés.
- Mélanger soigneusement et homogénéiser avant emploi. Travailler avec gants et lunettes de protection.
- Produit très fluide à forte pénétration dans le bois.
- Après utilisation, refermer soigneusement le récipient.
- Nettoyage des outils à l'eau.

RECOMMANDATIONS

-Conservation : 12 mois en bidon d'origine non ouvert, entre 5 et 30°C.

Pour un usage intérieur, l'hygrométrie doit être comprise entre 12 et 14% ; 14 et 18% pour un usage extérieur.

La température ambiante doit être située entre 15 et 25°C, humidité relative < 70%.

Ne pas stocker à portée des enfants et/ou de denrées alimentaires.

Prendre les précautions d'usage lors des applications. Dans le cas d'une installation par pistoletage électrostatique, il est indispensable de vérifier, auprès du fournisseur des matériels, la bonne conformité des appareils et de leur système de sécurité.

Ne pas fumer, ne pas s'alimenter pendant l'emploi. Bien se laver après usage.

Respecter l'environnement : ne pas rejeter de récipients, chiffons, etc ... dans les cours d'eau et les égouts.

Les renseignements fournis sur la présente notice sont donnés à titre indicatif. Ils sont basés sur nos connaissances et notre expérience à ce jour.

Notre responsabilité ne saurait être engagée par l'utilisation de nos produits, les conditions d'application échappant à notre contrôle.

Application à la brosse,
au pistolet ou au rouleauNettoyage des outils à
l'eau