



- ✓ Primaire pour bois de menuiserie
- ✓ Limite les variations dimensionnelles
- ✓ Bloque les remontées de tanins
- ✓ Compatible avec toutes finitions

Rendement :
8 à 12 m²/litre

Application :
Brosse, rouleau,
pistolet...

Séchage :
Sec en 12 h

**Nettoyage des
outils :**
Au white-spirit

Impression stabilisatrice incolore

DESTINATIONS & PROPRIÉTÉS

- CORIFOND'S est une impression très pénétrante, en phase solvant, qui permet de limiter les variations dimensionnelles du bois en freinant les reprises d'humidité causes du « gauchissement ».
- Il laisse respirer le support et crée une excellente préparation à la finition (lasure, peinture, vernis, égalisateur...).
- Il bloque les remontées de tanin sur les bois durs de type chêne et châtaignier.
- Il assure une protection hydrofuge renforcée ; le film est protégé contre les attaques fongiques.

PRÉPARATION & APPLICATION

PRÉPARATION DU SUPPORT

- Les bois doivent être dépoussiérés, secs (moins de 18 % d'humidité), et dégraissés si nécessaire (comme pour l'iroko, le movingui...).
- Les bois d'essence non durable peuvent être traités au préalable avec un traitement de préservation insecticide.

APPLICATION

- CORIFOND'S s'applique par enduction, brosse ou rouleau, aspersion, ruissellement, flow-coat, au pistolet pneumatique, airless, électrostatique (vérifier auprès du fournisseur de matériel la bonne conformité des appareils et de leur système de sécurité).
- Ne pas appliquer sur des bois gelés, ni à des températures inférieures à 5 °C.
- Séchage : Hors poussière 30 mn - Recouvrable : 12 heures (les paramètres humidité, température et ventilation influent considérablement sur le temps de séchage).

CONSEIL CORIL PRO

- CORIFOND'S devra être recouvert dans un délai de 3 mois par une finition.

CONSERVATION

- 3 ans en emballage d'origine non entamé.
- Stockage à l'abri du gel et de la chaleur.

SÉCURITÉ ET INFORMATIONS GÉNÉRALES

- Se reporter à la fiche de données de sécurité (FDS) correspondante et aux textes figurant sur l'emballage.
- Respecter les précautions d'emploi.
- Les renseignements fournis sur cette fiche technique sont donnés à titre indicatif et ne sauraient engager notre responsabilité.