



# CORAPPRET AQUA BASE

## Anti-tanin

Proposé en 5kg  
et 25 kg



✓ Bloque les remontées de tanin

✓ Bon pouvoir couvrant

✓ Monocouche

✓ Microporeuse

### Peinture primaire blanche

### DESTINATIONS & PROPRIÉTÉS

- CORAPPRET AQUA BASE Anti-tanin est une peinture primaire conçue pour les menuiseries en bois naturellement durables ou imprégnables, susceptibles de libérer des tanins, dans l'attente d'appliquer une peinture de finition.
- D'aspect mat, cette peinture d'impression devra être recouverte idéalement d'une peinture acrylique microporeuse, dans un délai maximal de trois mois après la pose des menuiseries extérieures.
- Facile à utiliser, elle se caractérise par une bonne accroche dans le temps et un bon pouvoir couvrant.
- Elle bloque efficacement les remontées de tanin.

### PRÉPARATION & APPLICATION

- Les supports doivent être secs (humidité maximum 18%), sains, propres, dépoussiérés et dégraissés si nécessaire.
- CORAPPRET AQUA BASE Anti-tanin est prêt à l'emploi pour une application à la brosse, au rouleau ou au pistolet Airless ou pneumatique. Pour faciliter l'application dans certains pistolets, une dilution à 10% d'eau est possible.
- Avant et pendant l'application, CORAPPRET AQUA BASE Anti-tanin doit être brassé énergiquement afin d'obtenir un produit homogène.
- Appliquer en 1 couche d'environ 100gr/m<sup>2</sup>.
- Dans le cas d'une installation par pistoletage électrostatique, il est indispensable de vérifier, auprès du fournisseur des matériels, la bonne conformité des appareils et de leur système de sécurité.

#### SECHAGE

- Séchage hors poussière : 30 min. Recouvrable : 3 à 4 heures selon l'épaisseur. Les paramètres humidité, température et ventilation influent considérablement sur le temps de séchage.

**Rendement :**  
1 kg pour 10 m<sup>2</sup>



**Application :**

A la brosse, au rouleau ou au pistolet

### CONSEILS CORIL PRO

- Les bois d'essence non durable devront être traités avec un produit de type CORITRAIT' ou CORIFOND'S.
- Les essences très tanniques pourront nécessiter 2 couches.

### CONSERVATION

- 1 an maximum en emballage d'origine non ouvert, à l'abri du gel et des températures élevées.

### SÉCURITÉ ET INFORMATIONS GÉNÉRALES

- Se reporter à la fiche de données de sécurité (FDS) correspondante et aux textes figurant sur l'emballage.
- Respecter les précautions d'emploi.
- Les renseignements fournis sur cette fiche technique sont donnés à titre indicatif et ne sauraient engager notre responsabilité.

**Nettoyage des outils :**



A l'eau savonneuse,  
directement  
après utilisation