

Proposé en 5kg
et 25 kg

- ✓ Bloque les remontées de tanin
- ✓ Bon pouvoir couvrant
- ✓ Bonne accroche
- ✓ Microporeuse

Rendement :1 kg pour
8 à 10 m²**Application :**A la brosse, au
rouleau ou au
pistolet**Nettoyage des
outils :**A l'eau savonneuse,
directement
après utilisation

Peinture primaire blanche

DESTINATIONS & PROPRIÉTÉS

- CORApprêt Anti-tanin est une peinture primaire conçue pour les menuiseries en bois naturellement durables ou imprégnables, susceptibles de libérer des tanins, dans l'attente d'appliquer une peinture de finition.
- D'aspect mat, cette peinture d'impression devra être recouverte idéalement d'une peinture acrylique microporeuse, dans un délai maximal de trois mois après la pose des menuiseries extérieures.
- Facile à utiliser, elle se caractérise par une bonne accroche dans le temps et un bon pouvoir couvrant.
- Elle bloque efficacement les remontées de tanin.

PRÉPARATION & APPLICATION

- Les supports doivent être secs (humidité maximum 18%), sains, propres, dépoussiérés et dégraissés si nécessaire.
- CORApprêt Anti-tanin est prêt à l'emploi pour une application à la brosse, au rouleau ou au pistolet Airless ou pneumatique. Pour faciliter l'application dans certains pistolets, une dilution de 5% avec de l'eau est possible.
- Avant et pendant l'application, cette peinture doit être brassée énergiquement afin d'obtenir un produit homogène.
- Appliquer CORApprêt Anti-tanin en 1 couche d'environ 120 µm humide.

SECHAGE

- Séchage hors poussière : 30 min. Recouvrable : 3 à 4 heures selon l'épaisseur.
- Les paramètres humidité, température et ventilation influent considérablement sur le temps de séchage.

CONSEILS CORIL PRO

- Les bois d'essence non durable devront être traités avec un produit de type CORITRAIT' ou CORIFOND'S.
- Les essences très tanniques pourront nécessiter 2 couches.
- Une finition de type CORILUX ACRYBOIS devra être appliquée dans les 3 mois suivant la mise en place.
- Dans le cas d'une installation par pistoletage électrostatique, il est indispensable de vérifier, auprès du fournisseur des matériels, la bonne conformité des appareils et de leur système de sécurité.

CONSERVATION

- 1 an maximum en emballage d'origine non ouvert, à l'abri du gel et des températures élevées.

SÉCURITÉ ET INFORMATIONS GÉNÉRALES

- Se reporter à la fiche de données de sécurité (FDS) correspondante et aux textes figurant sur l'emballage.
- Respecter les précautions d'emploi.
- Les renseignements fournis sur cette fiche technique sont donnés à titre indicatif et ne sauraient engager notre responsabilité.